

Эффективность продукции Valvoline – Tectyl

Версия: TE011/02

## Tectyl™ 800-D BF

**Универсальный антикоррозионный состав премиум-класса на масляной основе, не содержащий бария.**

ТЕСТYL 800-D BF – это водовытесняющий антикоррозионный состав с низкой вязкостью на основе смазочного масла. Пленка образует светлую, прозрачную маслянистую поверхность.

ТЕСТYL 800-D BF рекомендуется для защиты и смазки легкого стрелкового оружия и автоматического оружия, промышленного оборудования, инструментов, пневматических регуляторов, а также легких механизмов и двигателей во влажных и холодных условиях.

ТЕСТYL 800-D BF служит в качестве консерванта для тонкой проволоки и покрытия труб при транспортировке и хранении в закрытых складах.

### Сертификаты/уровни эффективности

#### Tectyl 800-D BF

**Тесты на ускоренную коррозию:**  
при средней рекомендованной ТВП

Влажность: 100 % отн. влажности при 40°C;  
ISO 6270-2 CH

(холоднокатаные полированные стальные  
панели (2x4x1/8"))

**более 40 дней**

Водовытеснение  
(Федеральный стандарт США STD 791-3007):

**Положительный результат**

#### Расчетный период защиты

В помещении: 24 месяца

### Области применения

#### Подготовка поверхности:

Максимальная эффективность ТЕСТYL 800-D BF достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины.

#### Использование:

ТЕСТYL 800-D BF поставляется готовым к применению. Рекомендуется, чтобы при нанесении продукта температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C. ТЕСТYL 800-D BF можно наносить с помощью распылителя низкого давления, магистральной масленки или методом погружения.

#### Снятие:

ТЕСТYL 800-D BF можно удалять уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем, обезжириванием паром, а также горячей щелочью или паром низкого давления.

Кроме того, для снятия Tectyl 800-D BF можно использовать средство Tectyl Biocleaner.

### Отличительные черты и преимущества

#### **Усиленная защита**

При рекомендованной толщине сухого слоя устойчивость к воздействию воды и вытеснению водой обеспечивает исключительно быструю защиту от коррозии.

#### **Окружающая среда**

Tectyl 800-D BF не содержит бария.

#### **Обработка**

Tectyl 800-D BF – это легко наносимое защитное покрытие.

#### **Экономичность**

Для защиты поверхности требуется тонкая пленка, поэтому небольшого количества продукта достаточно для обработки большой поверхности.

## Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl обращайтесь на веб-сайт [www.tectyl-europe.com](http://www.tectyl-europe.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

<b>Tectyl 800-D BF</b>	
<b>Внешний вид</b>	Светлый, прозрачный
<b>Вязкость при 40°C [мм<sup>2</sup>/с] [сСт]</b>	14
<b>Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП) на металлическом профиле [микрон]</b>	6,5
<b>Теоретическое покрытие при рекомендованной ТВП [м<sup>2</sup>/л]</b>	155
<b>Время вытекания при 20°C [ч]</b>	2-3
<b>Плотность при 20°C [кг/л]</b>	0,866
<b>Температура вспышки, СОС [°C]</b>	140
<b>Содержание летучих органических соединений ISO 11890-2 (10.4) [г/л]</b>	20

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

## Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Tectyl 800-D BF следует хранить при температуре 10-35°C. Перед применением рекомендуется слегка размешать. Вследствие особенностей состава Tectyl 800-D BF при хранении возможно изменение вязкости продукта. При правильном хранении срок годности Tectyl 800-D BF составляет 36 месяцев с даты изготовления.

## Внимание

Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

## Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ – TE011/01

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.